

PRODUKTBLAD



- Til priming af underlag inden spartling med håndspartler eller udlægning af flydemørtler
- Binder støv og løse partikler
- Forhindre blæredannelse
- Gode vedhæftningsegenskaber
- Alkalibestandig

Anvendelsesområde

weberfloor 4716 Primer anvendes til priming af de fleste typer af underlag.

Se i øvrigt primerguide nederst på siden.

Produktbeskrivelse

weberfloor 4716 Primer er en dispersionprimer, fortyndbar med vand, inden spartling med håndspartlmasserer eller udlægning af flydemørtler. **weberfloor 4716 Primer** kan anvendes koncentreret såvel som fortyndet afhængig af underlagets sugeevne. **weberfloor 4716 Primer** har en god bestandighed overfor alkalier og har gode vedhæftningsegenskaber. Indeholder ikke ammoniak.

Tekniske data

- pH-værdi: Ca. 8
- Vægtfylde: Ca. 1,0 g/cm³
- Tørstofindhold: Ca. 50%

Primerguide

Nedenfor er angivet blandingsforholdet mellem primer + vand og hvor mange kvadratmeter 1 liter koncentreret primer fortyndet med vand rækker til:

- Almindelig betongulv fortyndes 1 del koncentreret primer + 3 dele vand rækker til ca. 10 m²
- Gamle sugende betongulve: primes to gange, 1 + 5, 1 + 3, rækker til ca. 5 m²
- Gulvafjævning: 1+5, rækker til ca. 10 m²
- Letbeton (sprayprimes) 1+3, rækker til ca. 5 m²
- Træ/linoleum: 5+1, rækker til ca. 5 m²
- Sten/keramiske fliser primes **1+1+ pulver, rækker til ca. 7 m²
- Homogen PVC: 1+1, rækker til ca. 7 m²
- Rustbeskyttet stål: 1+0, rækker til ca. 3-5 m²
- Gulvgipsplader/gulvspånplader: 5+1, rækker til ca. 5 m²

**Strø pulver og fordel det i den våde primer med en børste

Opbevaring

- Ubrudt emballage kan lagres i ca. 24 måneder, tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys
- **DB-nr.**
- 5827660-61-62-63

Tørretid

På et normalt sugende betonunderlag danner primeren film efter ca. 4 timer under forudsætning af, at arbejdslokalet er opvarmet og ventileret. På ikke sugende underlag forlænges tørretiden.

PRODUKTBLAD



Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

- 1, 5, 10, 25 og 100 liter

SAP-nr.

- 5200629199/-200/-201/-203/-205

Forberedelse

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre, at primeren får en perfekt vedhæftning til underlaget. Primingen skal udføres så omhyggeligt, at tæt filmdannelse opnås. Hvis der opstår poredannelse i afjævningsmassen, er det ofte tegn på, at underlaget suger så kraftigt, at en ekstra priming er nødvendig. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke være under + 10 °C. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i arbejdslokalet er mellem 10 og 25 °C.

Blanding

Primeren blandes i spand eller større beholder afhængig af gulvarelets størrelse. For at opnå det rigtige blandingsforhold opmåles vandet først, hvorefter primeren tilsættes ifølge primerguiden. Blandingen vand/primer blandes let ved omrøring. Det er vigtigt med god ventilation i lokalet.

Udlægning

Primerblandingen fordeles jævnt over gulvarealet. Undgå at danne pytter. Den våde primer børstes til en dækkende film. Hvis udlægning foretages med primerpumpe, primes overfladen enten 2-3 gange eller kun 1 gang med rigelig påføring, hvorefter man børster med en blød kost. Værktøj og maskiner rengøres med vand. Vær opmærksom på, at tørret primer er svær at opløse. Rengør derfor arbejdsværktøj inden primeren er tør.

Der skal påføres flydemørtel inden for 48 timer, efter at primeren er påført.

EHS

Miljødeklaration

- Fri for ammoniak
- Lav emission
- (DK) kodenummer 00-1